



Grangolvet har en ljus kärna till skillnad från furugolv som har en rödaktig kärna. Kvistarna är hårda och vid nedtorkning spricker kvistarna och öppnar sig något. Vid hyvling och fräsning av spont, kan det därför bli små skador i och runt kvist. Bilderna nedan visar vanliga detaljer på ekonomi-sortering.


Gran Mix



Mindre barkdragande kvistar




Mindre utslag i kvist



Mindre hyvelutslag i kvist



Små sprickor i och runt kvist



Små kvistsprickor och kådlåpor

Friska kvistar och mindre del mörka kvistar. Mindre utslag i och runt kvist samt kortare kådlåpor förekommer. Bilden visar 25 x 135 mm, obehandlat.

